

Voce di capitolato

Massetto certificato in opera CEM 200

Formazione di massetto staggiato e frattazzato a base di cemento 32,5R ed inerti di granulometria adeguata, miscelati con impianto automatico di pompaggio che consente di pesare ogni componente con la conseguente certezza e garanzia della conformità del prodotto, certificato per ogni singolo impasto.

Prodotto conforme alla norma UNI EN 13813

Proporzioni della miscela CEM 200:

- Sabbia di frantoio 0-4 (1700-1800 kg/mc, umidità 3-5%);
- Legante: Cemento 32,5R (200 kg per ogni mc di sabbia);
- Acqua (100 lt per ogni mc di sabbia).

Caratteristiche del prodotto:

- Pedonabilità dopo 18 ore;
- Spessore minimo di 50 mm;
- Per supporti comprimibili dovrà essere previsto il posizionamento di rete zincata con filo del diametro minimo di 1,8 mm, maglia di cm 5x5, per la distribuzione dei carichi.